

<b>Informe N°: 068639</b>	Fecha de recepción: 29 de enero de 2018 Fecha de finalización: 5 de marzo de 2018 Fecha de emisión: 12 de marzo de 2018
	Página 5 de 5
Cliente: PINTURAS GILMAPIN, S.L. Persona de contacto: Francisca Rosa Bermejo Dirección: Pol. Ind. Mirabueno - C/Chile, nº1 Población: 23650 Torredonjimeno (Jaén)	

Referencia	Probeta	L, Pérdida de masa del recubrimiento por unidad de área (g/m <sup>2</sup> )	Ldft, Pérdida media de espesor de película (µm)	CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE-EN 13300:2002
Gilmacril Elite Mate Antimoho 2017071805	1	10,5246	5,94	CLASE 2
	2	9,7023	5,50	
	Media	10,1134	5,72	
	Incertidumbre (K=2)	0,8349	0,47	

Densidad del recubrimiento seco (Anexo A): (1,77 ± 0,05) g/cc

- \* Los resultados del presente informe conciernen, única y exclusivamente al material ensayado.
- \* La información completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposición del cliente bajo petición.
- \* Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.