

Informe Nº: 068639	Fecha de recepción: 29 de enero de 2018 Fecha de finalización: 5 de marzo de 2018 Fecha de emisión: 12 de marzo de 2018
	Página 4 de 5
Cliente: PINTURAS GILMAPIN, S.L. Persona de contacto: Francisca Rosa Bermejo Dirección: Pol. Ind. Mirabueno - C/Chile, nº1 Población: 23650 Torredonjimeno (Jaén)	

Referencia	Probeta	L, Pérdida de masa del recubrimiento por unidad de área (g/m ²)	Ldft, Pérdida media de espesor de película (µm)	CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE-EN 13300:2002
Gilmaplas Mate extra + Plus 7102603	1	24,7300	15,62	CLASE 2
	2	24,6804	15,94	
	Media	24,7052	15,78	
	Incertidumbre (K=2)	0,1609	0,36	

Densidad del recubrimiento seco (Anexo A): (1,57 ± 0,06) g/cc