

# GILMALUX MATE

## DESCRIPCIÓN

Gilmalux Mate es un esmalte sintético alquídico de secado rápido, con gran resistencia al amarilleo y formulado con pigmentos de alta calidad y estabilidad.

Esmalte de acabado liso mate apto para decoración, de buena cubrición y elevado rendimiento.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Protección de cualquier tipo de superficie, especialmente madera y metal, tanto interior como exterior, donde se exija unas altas prestaciones junto con una terminación de gran calidad (puertas, vallas, ventanas, etc.).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
<b>Acabado:</b>	Liso mate.
<b>Color:</b>	Blanco y Negro .
<b>Peso específico:</b>	(1.14-1.25) Kg/Lt según color
<b>Rendimiento teórico:</b>	12 - 15m <sup>2</sup> /lt ( según soporte, por mano aplicada y dilución).
<b>Secado a 20°C</b>	Fuera de polov 1 hora. Tiempo de secado 7 horas. Repintado, 24 horas.
<b>Dilución:</b>	Producto al uso.
INFORMACIONES ECOLÓGICAS (EMISIONES A LA ATMÓSFERA)	
<b>COV (g/l)</b>	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/d2): 300 g/L.  Este producto contiene como máx. 299 g/L COV.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Buena resistencia a la intemperie. Excelente resistencia a la corrosión. Facilidad de aplicación. Excelente dureza. Magnífica elasticidad y brochabilidad. Gran adherencia. Facilidad de repintado. Solidez a la intemperie.	

# GILMALUX MATE

## MODO DE EMPLEO

### Soporte

Superficies metálicas y madera tanto nuevas como ya pintadas.

### Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Si se utiliza a brocha o rodillo es recomendable dar dos manos peinando el esmalte para evitar floculaciones que provocan líneas de color más oscuro por el exceso de esmalte acumulado.

Si se utiliza pistola aerográfica: Paso de boquilla 2mm. Presión 3Kg/cm<sup>2</sup>. Aplicar una o dos manos cruzadas. Para conseguir un mayor espesor aplicar en capas finas de 40 a 50 micras máximo.

No debe de aplicarse cuando la temperatura ambiente esté por debajo de 10°C o se prevea que la temperatura se situará por debajo del punto de rocío. La humedad relativa no debe exceder el 80%.

### Preparación de la superficie

Limpiar a fondo la superficie a tratar debiendo estar libre de aceites, grasas, polvo, restos de pinturas mal adheridas y otras suciedades que impidan la perfecta adherencia del producto en la superficie. La superficie debe encontrarse seca consistente y totalmente desengrasada.

Si la superficie es madera sin barnizar, aplicar sobre ella una capa de selladora mate o imprimación fondo nitro y dejar secar lijando luego la superficie y quitando el polvillo restante para luego terminar dando 2 manos de esmalte Gilmalux Satinado Laca.

Si se trata de hierro, imprimir con nuestro Minio de plomo Gilmapin o nuestras imprimaciones sintéticas para luego terminar con 2 manos de esmalte Gilmalux Mate.

Sobre superficies antiguas se aplica directamente tras un lijado dando dos manos mínimo para dejar un buen acabado.

Las superficies en mal estado deben decaparse.

**ENVASADO:** 4 L, 0.75 L, 0.375 L y 0.125 L envases genéricos Gilmalux.