

FICHA TÉCNICA

GILMACOLOR BASE ESMALTE BRILLANTE

DEFINICIÓN

Gilmalcolor base esmalte brillante es un esmalte sintético de excelente calidad y está diseñada para el sistema tintométrico decoración.

PROPIEDADES

- Gran cubrición.
- Excelente dureza.
- Gran adherencia.
- Alto rendimiento

USOS

Pintura base en sistemas tintométricos para proteger todo tipo de superficies previa preparación, proporcionando multitud de colores donde elegir.

CARACTERÍSTICAS

Brillo

Liso brillante

Densidad media

(1,2- 0,94) ± 0.020 K/L (Según base P / D / TR)

Viscosidad

290 – 310" CF nº 4 a 25° C

Contenido en sólidos

(67.5 – 60,5 – 54.6) ± 2% (Según base P / D / TR)

Rendimiento

10 a 12 m²/l (según soporte, por mano aplicada y dilución).

SOPORTE

Superficies metálicas y madera tanto nuevas como ya pintadas.

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización .

Dilución

Este producto no necesita dilución, se aplica tal como viene en el envase.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Tiempo de secado

Al tacto 1 hora seco de 8 a 10 horas según temperatura ambiente y repintado 24 horas recomendadas.

Limpieza de útiles

Con disolvente universal después de su utilización, antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia, completamente seca, consistente y totalmente desengrasada

Superficies nuevas

Si la superficie es madera sin barnizar, aplicar sobre ella una capa de selladora mate o imprimación fondo nitro y dejar secar lijando luego la superficie y quitando el polvillo restante para luego terminar dando 2 manos de esmalte Gilmalcolor esmalte brillante.

Si se trata de hierro, imprimir con nuestro Minio de plomo Gilmapin o nuestras imprimaciones sintéticas para luego terminar con 2 manos de esmalte Gilmalcolor esmalte brillante

Superficies antiguas

Se aplica directamente tras un lijado dando dos manos mínimo para dejar un buen acabado. Las superficies en mal estado deben decaparse.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

4 L y 0.75 L envases Gilmalcolor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.