

Oficina central y Fábrica:
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1
23650 Torredonjimeno (Jaén)
España (Spain)

Atención al cliente:
902 25 11 52



Gilmapin[®] pinturas

Ficha técnica

GILMAPLAS EXPORT MATE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gilmaplas Export Mate es una pintura plástica mate interior-exterior lavable, de naturaleza acrílica estirenada, con muy buena relación calidad precio y cualidades de blancura, cubrición y rendimiento.



PROPIEDADES

Buena lavabilidad, grado mate, alta cobertura, adherencia y blancura luminosa. Gran rendimiento, bajo olor y comodidad de aplicación. Buena permeabilidad al vapor de agua lo que permite la transpiración natural del sustrato (transpirable).

APLICACIONES

Pintura de acabado destinada a la decoración del interior o exterior.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: mate.

Blancura: excelente.

Densidad: 1.55 ± 0.05 Kgr/l.

Viscosidad: 180 ± 20 p(Rv⁶ a 20 °C)

Lavabilidad : > 6000 dp a 300 μ (20 días después de la aplicación). **CLASE 2** (CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE-EN 13300:2002)

(Ensayo externo de Tecnalía: Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos según UNE-EN ISO 11998:2007)

Cubrición: excelente.

Rendimiento: 7 a 9 m²/L capa.

Secado: Tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas, repintado 24 horas recomendado.

Útiles: Limpieza con agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. Es esencial que en las superficies contaminadas con moho, hongos y algas se lave cuidadosamente la zona afectada con limpiadores específicos (biocidas diluidos) utilizando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Esperar de 6 a 8 horas, lavar bien la zona con agua y una vez seca aplique la pintura. Las zonas viejas con capas de pintura mal adheridas y las eflorescencias deben eliminarse mediante cepillado y raspado profundo.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar una primera mano con una dilución al 10-15% de agua y una segunda capa diluida aproximadamente al 5%.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Si la superficie es muy absorbente, o presenta problemas de adherencias, aplicar antes una capa de nuestro fijador acrílico al agua o al disolvente FIJACRIL.

Si la superficie está pintada previamente y está en buenas condiciones, aplique el producto directamente.

Se recomienda dar dos capas de GILMAPLAS EXPORT MATE para obtener un acabado perfecto.

Rev 05-18

Oficina central y Fábrica:
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1
23650 Torredonjimeno (Jaén)
España (Spain)

Atención al cliente:
902 25 11 52



Ficha técnica

GILMAPLAS EXPORT MATE

RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.
- No aplicar sobre superficies con humedad, ni en zonas donde pueda discurrir el agua.
- No pintar con lluvia ni cuando se prevea para las próximas horas.
- Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
- Limpiar con agua los equipos utilizados inmediatamente después de la aplicación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- Usar guantes y gafas adecuadas.
- No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en esta Ficha Técnica.
- El uso de agua contaminada puede provocar problemas en la pintura o alterar su color.
- No guarde pintura después de añadir agua ya que puede descomponerse, es recomendable añadir agua al material que vayamos a utilizar y guardar el resto sin diluir.
- No usar sobre baldosas cerámicas, azulejos, vidrios, ni superficies sin poro abierto.
- Lea atentamente las instrucciones de la etiqueta antes de usarlo.
- Para más información consultar la ficha de Seguridad del producto.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL ENVASE

24 meses desde su fabricación, sin abrir y bajo techo. Mantener los envases a temperaturas comprendidas entre los 5°C y los 35°C.

ENVASADO : 15L ,8L, 4L, y 750 ml.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web <http://www.gilmapiñ.com>

NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso.

Rev 05-18