

Ficha técnica



YEPRODUR PROFESIONAL INTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

YEPRODUR es una pintura plástica mate interior. Está constituida por copolímeros acrílicos y aditivos especiales que ajustan la tensión superficial de la pintura a la de la pared, proporcionando un aumento de adherencia en superficies difíciles.

PROPIEDADES

Excelente lavabilidad, grado mate, buena cubrición, gran adherencia al soporte, rendimiento y blancura. Buena permeabilidad al vapor de agua lo que permite la transpiración natural del sustrato (transpirable).

APLICACIONES

Pintura especial para el pintado de placas de yesos (PYL), yesos proyectados y placas de cartón yeso para tabiquerías y techos.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: mate.

Blancura: excelente.

Densidad: 1.60± 0.05 Kgr/l.

Viscosidad: 180 ± 20 p(Rv⁶ a 20 ° C)

Lavabilidad : > 6000 dp a 300 μ (20 días mínimo de su aplicación). **CLASE 2** (CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE-EN 13300:2002)

Cubrición: excelente.

Rendimiento: 7 a 8 m²/L capa.

Secado: Tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas, repintado 24 horas recomendado.

Útiles: Limpieza con agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. Es esencial que en las superficies contaminadas con moho, hongos y algas se lave cuidadosamente la zona afectada con limpiadores específicos (biocidas diluidos) utilizando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Esperar de 6 a 8 horas, lavar bien la zona con agua y una vez seca aplique la pintura. Las zonas viejas con capas de pintura mal adheridas y las eflorescencias deben eliminarse mediante cepillado y raspado profundo.

Evitar que las placas de PYL queden expuestas durante un tiempo excesivo **a la luz solar** antes de su decoración definitiva.

En este caso deben cubrirse imprescindiblemente, con una **imprimación** de alto poder cubriente para protegerlas de una posible pigmentación u otro deterioro de su celulosa superficial. (GILMALITE ANTIMANCHAS).

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar una primera mano con una dilución al 10-15% de agua y una segunda capa diluida aproximadamente al 5%.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Si la superficie es muy absorbente, o presenta problemas de adherencias, aplicar antes una capa de nuestro fijador acrílico al agua o al disolvente FIJACRIL.

Si la superficie está pintada previamente y está en buenas condiciones, aplique el producto directamente.

Se recomienda dar dos capas de YEPRODUR para obtener un acabado perfecto.

Ficha técnica

YEPRODUR PROFESIONAL INTERIOR

RECOMENDACIONES

No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

No aplicar sobre superficies con humedad, ni en zonas donde pueda discurrir el agua.

No pintar con lluvia ni cuando se prevea para las próximas horas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

Limpiar con agua los equipos utilizados inmediatamente después de la aplicación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

Usar guantes y gafas adecuadas.

No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en esta Ficha Técnica.

El uso de agua contaminada puede provocar problemas en la pintura o alterar su color.

No guarde pintura después de añadir agua ya que puede descomponerse, es recomendable añadir agua al material que vayamos a utilizar y guardar el resto sin diluir.

No usar sobre baldosas cerámicas, azulejos, vidrios, ni superficies sin poro abierto.

No lave la superficie pintada hasta después de 20 días.

Lea atentamente las instrucciones de la etiqueta antes de usarlo.

Para más información consultar la ficha de Seguridad del producto.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL ENVASE

24 meses desde su fabricación, sin abrir y bajo techo. Mantener los envases a temperaturas comprendidas entre los 5°C y los 35°C.

ENVASADO: 13 L.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web <http://www.gilmapin.com>

NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso.