

FICHA TÉCNICA

BRICOLOR SATINADO LACA

COLORES BÁSICOS

DEFINICIÓN

Bricolor Satinado Laca colores básicos es una pintura plástica satinada interior/externa, formulada con emulsiones y pigmentos de alta calidad que le confieren una larga durabilidad y resistencia a la intemperie.

PROPIEDADES

- Alta cubrición.
- Gran nivelación.
- Alta brochabilidad.
- Alta lavabilidad.

USOS

Pintura destinada a la obtención de cualquier color, mezclándola con pintura blanca. Principalmente se usa para rotulación, pintado de talleres y delimitaciones en aparcamientos, sótanos y garajes, etc. Protección y decoración de superficies en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Brillo

Colores

Densidad media

Viscosidad

Contenido en sólidos

Rendimiento

Lavabilidad

Satinado Laca.

Amarillo, Naranja, Ocre, Marrón, Rojo, Rojo óxido, Azul, Verde y Negro.

(1.17-1.23) ± 0.05 Kgr/l

150 ± 20 p (Rv⁶ a 20 °C)

50-55 %

8 a 12 m²/L (según soporte, por mano aplicada y dilución)

> 10000 dp a 300 µ (transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Dilución

Aplicar una primera mano diluida al 10%,.La segunda no diluir , o máximo un 5%.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas

Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas,etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente.

Se recomienda dar dos manos de Bricolor Satinado Laca colores básicos para obtener un perfecto acabado

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

4L y 0.750 línea BRICOLOR.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.