

## Ficha técnica

# REVESIL REVESTIMIENTO SILICONADO



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REVESIL Revestimiento Siliconado es una pintura blanca para fachadas a base de resinas de silicona con extraordinaria adherencia sobre cal y fondos deleznable. Destinada a la protección de fachadas y exteriores que estén deteriorados.

## PROPIEDADES

Blancura luminosa. Repelencia a la humedad ambiente y resistencia al ensuciamiento. Excelente permeabilidad al vapor de agua. Buena adherencia. Transpirable.

## APLICACIONES

Está especialmente indicado para la protección y decoración de fachadas.

## DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Blanco mate.

Densidad: 1.51± 0.05 Kgr/l.

Viscosidad: 180 ± 20 p(Rv<sup>6</sup> a 20 ° C)

Cubrición: buena.

Lavabilidad : > 5000 dp a 300 μ (20 días después de la aplicación).

Rendimiento: 7-9m<sup>2</sup>/L capa.

Secado: Tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas, repintado 24 horas recomendado.

Útiles: Limpieza con agua.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. Es esencial que en las superficies contaminadas con moho, hongos y algas se lave cuidadosamente la zona afectada con limpiadores específicos (biocidas diluidos) utilizando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Esperar de 6 a 8 horas, lavar bien la zona con agua y una vez seca aplique la pintura. Las zonas viejas con capas de pintura mal adheridas y eflorescencias deben eliminarse mediante cepillado y raspado profundo.

## INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar preferentemente dos manos, una primera capa como imprimación con una dilución del 20-25% de agua y la segunda como acabado con un 5% de agua.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Temperatura de aplicación: entre 5°C y 35°C en la superficie.

## RECOMENDACIONES

No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

No aplicar sobre superficies con humedad, ni en zonas donde pueda discurrir el agua.

No pintar con lluvia ni cuando se prevea para las próximas horas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

Limpiar con agua los equipos utilizados inmediatamente después de la aplicación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

Usar guantes y gafas adecuadas.

No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en esta Ficha Técnica.

El uso de agua contaminada puede provocar problemas en la pintura o alterar su color.

No guarde pintura después de añadir agua ya que puede descomponerse, es recomendable añadir agua al material que vayamos a utilizar y guardar el resto sin diluir.

No usar sobre baldosas cerámicas, azulejos, vidrios, ni superficies sin poro abierto.

Lea atentamente las instrucciones de la etiqueta antes de usarlo.

Para más información consultar la ficha de Seguridad del producto.

## TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL ENVASE

24 meses desde su fabricación, sin abrir y bajo techo. Mantener los envases a temperaturas comprendidas entre los 5 y 35°C.

## RECOMENDACIONES

No pintar con lluvia o temperaturas inferiores a 5°C. Agitar antes de usar. No lave la superficie pintada hasta después de 20 días.

## ENVASADO : 12L.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:** Visite nuestra página web <http://www.gilmapin.com>

**NOTA:** Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso.