

FICHA TÉCNICA

PINTURA PISCINA ACRÍLICA AL AGUA AZUL

DEFINICIÓN

Pintura piscina acrílica al agua azul, está constituida por dispersiones acrílicas para el pintado de piscinas proporcionando acabados de gran calidad.

PROPIEDADES

- Alta cubrición.
- Impermeable
- Buena elasticidad.
- Buena nivelación.
- Aditivos fungicidas y antimoho.

USOS

Pintura acabado destinada para el pintado de piscinas de hormigón y cemento.

CARACTERÍSTICAS

Brillo

Semi-mate.

Color

Azul.

Densidad media

1.29 ± 0.05 Kgr/l

Viscosidad

150 ± 20 p(Rv⁶ a 20 ° C)

Contenido en sólidos

45-50 %

Rendimiento

8-10 m²/l (según soporte, por mano aplicada y dilución)

Lavabilidad

> 5000 dp a 300 µ(transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Dilución

Aplicar una primera mano diluida al 5-10%, y para la segunda como acabado un 0-5%.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha o rodillo.

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas

Limpeza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

- **SOBRE OBRA NUEVA:** No pintar hasta que el hormigón haya fraguado totalmente. Eliminar el polvo, la suciedad y los restos de grasa. Si hay salitre, eliminarlo lavando con agua y sulfamán; posteriormente enjuagar abundantemente con agua. Hay que tener en cuenta que la piscina debe estar completamente aislada de la humedad del terreno circundante para evitar las posibles ampollas que se pueden producir en la pintura debido a la presión osmótica del agua filtrada del exterior.
- **SOBRE PISCINAS YA PINTADAS:** Para pinturas acrílicas o similares, eliminar los restos de pintura, si no está en buenas condiciones o si presenta desconchados. Si presenta manchas de moho y algas, hay que limpiarlas a fondo con agua y lejía.

Se recomienda llenar la piscina pasados 10 días mínimo de la aplicación.

Recomendamos dos manos de PINTURA PISCINA ACRÍLICA para garantizar un perfecto acabado.

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

4 L envases genéricos Pintura Piscina.

Condición de almacenaje

Envasado

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.