

FICHA TÉCNICA

PINTURA PISCINA CLOROCAUCHO AZUL

DEFINICIÓN

Pintura para piscinas de gran calidad a base de cloro-caucho combinado con plastificante y pigmentos muy resistentes a la degradación de los rayos ultravioleta

PROPIEDADES

- Alta cubrición.
- Buena resistencia al agua y a los productos químicos.
- Antialgas y antihongos.
- Alta penetración

USOS

Pintura acabado destinada a la decoración y protección de las piscinas de hormigón y cemento.

CARACTERÍSTICAS

Brillo

Semi-mate.

Color

Azul

Densidad media

1.41 ± 0.05 Kg/l

Viscosidad

8500 cp

Rendimiento

8 a 10 m²/l (según soporte, por mano aplicada y dilución)

Lavabilidad

> 5000 dp a 300 µ.

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Dilución

Utilizar disolvente al clorocaucho aplicando preferentemente 2 manos, una como imprimación diluida 10% y la segunda como acabado un 5-10 % aproximadamente.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie evitando ser aplicada con altas temperaturas ambientales.

Útiles de aplicación

Brocha o rodillo.

Tiempo de secado

Al tacto 20-30 minutos seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente y repintado 24 horas recomendadas.

Limpieza de útiles

Con disolvente, inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si se trata de una piscina de cemento u hormigón de construcción reciente, es muy importante esperar a que el cemento esté totalmente curado antes de aplicar la pintura (como mínimo un mes).

En piscinas previamente pintadas se recomienda comprobar la adherencia realizando una prueba y posteriormente aplicar.

No llenar la piscina hasta transcurrido mínimo 42 a 78 horas después de haberla pintado.

Recomendamos dos manos de PINTURA PISCINA CLOROCAUCHO AZUL para garantizar un perfecto acabado.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

4 L envases genéricos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Cuando se proceda al raspado y lijado de las pinturas viejas proteger los ojos y nariz de las partículas de polvo que se producen y trabajar en zonas bien aireadas

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso