

FICHA TÉCNICA

GILMACOLOR SATINADO PLUS

DEFINICIÓN

Gilmacolor satinado plus es una pintura satinada de gran calidad diseñada para la decoración de superficies donde se exige un gran acabado por su gran cubrición y rendimiento.

PROPIEDADES

- Alta cubrición
- Alta lavabilidad
- Buna aceptación del color.
- Colores estables.
- Gran nivelación

USOS CARACTERÍSTICAS

Pintura base en sistemas tintométricos aplicable en exterior o interior.

Brillo

Satinado

Densidad media

1.23 ± 0.05 Kgr/l

Viscosidad

(110/120/130) ± 20 p (Rv⁶ a 20 ° C) (Según baseP/D/TR))

Contenido en sólidos

55-60 %

Rendimiento

8 a 10 m²/l (según soporte, por mano aplicada y dilución)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización .

Dilución

Aplicar dos manos, una como imprimación diluida 10-30% y la segunda como acabado un 5-10 % aproximadamente.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas

Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas,etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente

Se recomienda dar dos manos de GILMACOLOR SATINADO PLUS para obtener un perfecto acabado

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

15 L, 4 L y 0.75 L envases genéricos Gilmacolor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapiñ.com>.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.