

FICHA TÉCNICA

GILMADER MARINO ALPINO

DEFINICIÓN

Gilmader Marino Alpino alto brillo con filtro solar, es un barniz sintético con propiedades especiales que proporciona a la madera de exterior, gran flexibilidad y dureza para dar protección de los rayos UVA estando así preparado para soportar ambientes marinos y de montaña, zonas donde los agentes atmosféricos son de máxima agresividad.

PROPIEDADES

- Excelente protector de la madera frente a agentes climatológicos.
- Gran dureza y buena elasticidad en los acabados.
- Excelente acabado respetando el veteado de la madera.

USOS

Para la decoración y protección de maderas nuevas y restauración al exterior.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto del acabado

Brillante

Color

Transparente

Densidad

0.94 ± 0.3% (g/cc, 20°C)

Viscosidad

42-86 (segundos copa Ford nº4, 20°C)

Rendimiento

8 a 12 m²/l (según soporte, por mano aplicada y dilución).

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Dilución

Si se utiliza a brocha o rodillo es recomendable dar una primera mano diluida un 10-15 % con disolvente universal, sintético o aguarrás puro y después terminar dando una o dos manos con el producto puro sin diluir o a un 5% de máximo.

Si se utiliza pistola se debe diluir, hasta obtener la viscosidad adecuada de aplicación

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en lugares bien ventilados y usando mascarilla).

Tiempo de secado

Al tacto 6 horas según temperatura ambiente y repintado 24 horas recomendadas.

Limpieza de útiles

Con disolvente universal, sintético o aguarrás después de su utilización y antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar sana, limpia, completamente seca, consistente y totalmente lisa para que el acabado del barniz quede perfecto.

Cuando se trate de maderas nuevas, es conveniente lijar suavemente mediante una lija de grano adecuado, y posteriormente eliminar los restos del lijado con aire a presión y repetir el lijado entre una capa y la siguiente.

En maderas viejas que presenten restos de barnices en mal estado deberán someterse a un proceso de decapado y lijado profundo para su total eliminación dejándolas completamente limpias y proceder como si de una madera nueva se tratara.

Posteriormente aplicar una mano del mismo producto diluido adecuadamente y finalmente terminar con una o dos manos de **GILMADER MARINO ALPINO**

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

4L, 750 ml, 375 ml, envases **Gilmader**.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.