

PINTA TODO MULTISUPERFICIE

DESCRIPCIÓN

Imprimación todo terreno al disolvente pigmentada con fosfato de zinc.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente indicado como capa de imprimación en superficies interiores o exteriores de aluminio, metales zincados, cobre, metal galvanizado, PVC, y azulejos, favoreciendo el anclaje de la pintura de acabado, con excelente autonivelado, rápido secado y extraordinaria adherencia en superficies difíciles.

Para puertas, rejas, barandillas, valas, marcos, ventanas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
Acabado:	Satinado
Color:	Blanco, Gris, Rojo.
Peso específico:	1.33 Kgrs/Lt
Dilución	Producto al uso
Rendimiento teórico:	4- 8m ² /k(según soporte)
Secado a 23°C	Al tacto, 15 minutos
Intervalo de Repintado:	Mínimo 12 horas Máximo no tiene
LIMPIEZA	DISOLVENTE CLOROCAUCHO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Elevado poder anticorrosivo. Magnífica brochabilidad. Adherente sobre una gran variedad de soportes. Repintable con una amplia gama de productos Exento de plomo y cromatos.	

PINTA TODO

MULTISUPERFICIE

MODO DE EMPLEO

Soporte

Superficies tanto nuevas como ya pintadas.

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Aplicar con temperaturas superiores a +5°C y humedad relativa inferior al 80%.

La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite.

No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Preparación de la superficie

Limpiar a fondo la superficie a tratar debiendo estar libre de aceites, grasas, polvo, restos de pinturas mal adheridas y otras suciedades que impidan la perfecta adherencia del producto en la superficie. La superficie debe encontrarse seca consistente y totalmente desengrasada.

Acero nuevo: No aplicar menos de 2 capas a un espesor mínimo de 30 micras ya que la protección anticorrosiva sería insuficiente.

No aplicar a espesores superiores a 60 micras por capa ya que el secado en profundidad no se produce correctamente y el producto queda blando provocando arrugados cuando se aplican las capas de acabado.

Mantenimiento (repintado): El intervalo de repintado para productos sintéticos o alquídicos es de 12 horas a 20°C y de 48 a 72 horas mínimo para clorocauchos, epoxi o poliuretanos.

ENVASADO: 5 kg, 1 kg , 0.5 Kg envases PINTA TODO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapi.com>.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.

