

Ficha técnica

HIDROFUGANTE AL AGUA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hidrofugante al agua es un líquido transparente, carente de olor y de pH alcalino.

Constituido por resinas siliconadas con alto poder de repelencia al agua.

Repele el agua con efecto perlado. Una vez seco queda transparente e invisible sin modificar el aspecto del soporte.

PROPIEDADES

Resistencia a las condensaciones de humedad.

Gran facilidad de aplicación.

Gran poder de penetración y efecto perleo.

Excelente eficacia hidrofugante.

Totalmente repintable.

Tratamiento para materiales de construcción que los hace repelentes al agua, pero permite la transpiración.

Conserva y protege el aspecto del fondo del soporte sin alterar su color o apariencia.

USOS

Destinado al tratamiento de hidrofugación de fachadas, muros de cemento, mampostería, hormigón, piedra natural y artificial, ladrillos, tejas, yeso, fibro-cemento, etc..

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Incoloro, transparente.

Densidad: 1.050± 0.05 Kgr/l.

Rendimiento: 4 a 5 m² / litro para soportes absorbentes como ladrillo o piedra y 10-12 m²/litro por capa en soportes menos absorbentes.

Dilución: El producto viene para aplicarlo puro sin diluir.

Secado: Se necesita que transcurra 24 horas para que la hidrofugación sea buena

Útiles: Limpieza con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca y libre de humedad.

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante agua a presión. Dejar secar bien.

Es esencial que en las superficies contaminadas con moho, hongos y algas se lave cuidadosamente la zona afectada con limpiadores específicos (biocidas diluidos) utilizando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Esperar de 6 a 8 horas, lavar bien la zona con agua.

APLICACIÓN

Extender el producto de manera uniforme aplicando una capa que deje la superficie a proteger totalmente humedecida.

Es necesario aplicar sobre material seco y esperar 24 horas si ha llovido y 72 horas en caso de limpiar con chorro de agua.

Es importante aplicar el producto con abundancia para una protección óptima.

El efecto perlas de agua que puede aparecer en las horas siguientes a la aplicación es evidencia de la buena impermeabilización de los paramentos.

ENVASADO 15 L, 5 L y 1 L