

# TRÁFICO

## BLANCA/ AMARILLA

### Pintura señalización vial

#### DESCRIPCIÓN

Pintura formulada a base de resinas acrílicas temoplásticas modificadas, que, una vez bien preparada y limpia la superficie a pintar, proporciona una protección eficaz y duradera.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente indicado para la señalización horizontal en superficies exteriores o interiores de asfalto y hormigón en carreteras, calles, aparcamientos, etc.

#### PROPIEDADES

Pintura Tráfico Blanca/ Amarilla ofrece excelente resistencia a salpicaduras y derrames intermitentes de gasolina, gasoil, aceite de motor, líquido de frenos, etc., así como a la abrasión y desgaste.

Presenta buena adherencia sobre asfalto, cemento y hormigón.

Resistente a la intemperie: lluvia, luz solar y contaminantes atmosféricos.

Admite la adición de microesferas de vidrio para obtener efecto reflectante.

Destaca su gran cubrición y rápida puesta en servicio.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
<b>Brillo:</b>	Semimate
<b>Color:</b>	Blanco/Amarillo
<b>Densidad:</b>	(1.64-1.67)±0.02 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Contenido en sólidos</b>	50-60%
<b>Rendimiento:</b>	5-6 m <sup>2</sup> /Kg (según soporte). 15 metros lineales / kilo bandas 10 cm de ancho a 200 micras
<b>Secado a 20°C</b>	Al tacto, 30 minutos Intervalo de repintado mínimo 4 horas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
No sangra sobre el asfalto. Excelente resistencia a la abrasión y desgaste. Buena resistencia a salpicaduras y derrames. Rápida puesta en servicio.	

# TRÁFICO

## BLANCA/ AMARILLA

### Pintura señalización vial

#### MODO DE EMPLEO

##### Soporte

Superficies exteriores o interiores de asfalto y hormigón en carreteras, calles, aparcamientos, etc.

##### Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Método de aplicación	Pistola aerográfica	Pistola sin airea	Brocha
Dilución orientativa	15%	5%	5%
Diluyente y limpieza	Tolueno		
Temperatura de aplicación	Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.		

##### Preparación de la superficie

###### **OBRA NUEVA:**

###### **Hormigón:**

Dejar fraguar completamente (28 días mínimo). Eliminar lechada de fraguado y eventuales eflorescencias con chorro de agua y abrasivo o con chorro de agua a alta presión (200Kg/cm<sup>2</sup> aprox). Si se ha utilizado abrasivo, lavar con agua dulce para eliminar residuos. Dejar secar. Comprobar que la superficie esté bien seca antes de pintar, especialmente si la operación se realiza a primera hora de la mañana. Aplicar las bandas de PINTURA TRÁFICO en las zonas específicas.

###### **Asfalto y cemento:**

Eliminar polvo, suciedad y materiales mal adheridos. Comprobar que la superficie esté bien seca antes de pintar, especialmente si la operación se realiza a primera hora de la mañana. Aplicar las bandas de PINTURA TRÁFICO en las zonas específicas.

**Restauración y mantenimiento:** Eliminar pinturas viejas en mal estado o mal adheridas mediante decapado de las mismas.

###### **OBSERVACIONES:**

Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa recién aplicada sílice de distinta granulometría según el acabado deseado.

Cuando se requiera la adición de microesferas de vidrio, éstas pueden incorporarse a la pintura antes de aplicarla o bien pueden esparcirse sobre la pintura recién aplicada. Por el segundo procedimiento, la reflectancia obtenida es mayor e inmediata.

##### PRECAUCIONES

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Consultar Ficha de Datos de Seguridad.

**ENVASADO:** 20 K, 5 K y 1 K envases genéricos Línea industrial Gilmapin.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

**NOTA:** Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.