

Ficha técnica



ESMALTE GILMALUX ALUMINIO EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte sintético alquídico de secado rápido, constituido por pigmentos de alta solidez y máxima resistencia a la intemperie sin pérdida de brillo; de buena cubrición y elevado rendimiento.

PROPIEDADES

Gran cubrición. Excelente brillo y retención de color. Gran elasticidad y brochabilidad. Tiene grandes propiedades de adhesión. Adecuado para uso en acabados de alto rendimiento. Resistente a altas temperaturas.

APLICACIONES

Protección de cualquier tipo de superficie, especialmente de madera y metal, tanto interior como exterior, donde se exige unas altas prestaciones junto con una terminación de gran calidad. Grúas, tendidos eléctrico, trabajos decorativos, puertas, vallas, ventanas, etc.).

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Liso brillante.

Color: Aluminio plata.

Densidad: $(0.96) \pm 0.05$ Kgr / l.

Viscosidad: 240-280 " copa Ford 4.

Cubrición: excelente.

Rendimiento: 8 a 12 m² / L capa .

Secado: Tacto 1 hora, seco de 8 a 10 horas. Manipulación 10-12 horas. Repintado 24 horas recomendado.

Útiles: disolvente sintético (aguarras símil, evite universal o similar).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de aceite, libre de grasa, polvo y libre de cualquier otro tipo de contaminantes y de partículas poco adherentes. La superficie debe estar seca y completamente desengrasada. Si la superficie es de madera sin barnizar, se debe aplicar una capa de sellador mate o imprimación nitro y dejarla secar, después de eso lijar la superficie y eliminar el polvo restante y luego terminarlo con 2 capas de GILMALUX ALUMINIO EXTERIOR. Si es de hierro, imprima con nuestro Minio de Plomo o nuestras imprimadores sintéticos y después termínelo con 2 capas de GILMALUX ALUMINIO EXTERIOR. En superficies viejas, se debe aplicar directamente después del lijado, dándole dos capas como mínimo para obtener un buen acabado. Las superficies en mal estado deben ser decapadas.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar dos capas. El producto está listo para usar y generalmente no se requiere dilución.

Aplicar con brocha, rodillo o equipo de pulverización.

RECOMENDACIONES

No pintar con lluvia o temperaturas inferiores a 5°C. Agitar antes de usar.

La humedad relativa no debe exceder el 80 %.

ENVASADO : 4 L, 0.75 L, 0.375 L y 0.125 L .

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web <http://www.gilmapin.com>

NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso.