

FICHA TÉCNICA

"HORMIPRES AQ" SELLADOR AL AGUA

DEFINICIÓN

"HORMIPRES AQ" sellador al agua es un barniz de acabado, especialmente indicado para la protección, sellado y decoración de pavimentos impresos de hormigón en general. Aplicado sin diluir se emplea como barniz de acabado para suelos de hormigón impreso, y diluido 1:1 con agua como membrana de curado para hormigón impreso y pulido en general.

PROPIEDADES

- Aspecto blanquecino que al secar forma una película transparente y brillante.
- Mantiene la textura original del pavimento
- Completamente impermeable al agua
- Elevada resistencia a los agentes atmosféricos
- Mejora las resistencias mecánicas del hormigón impreso

USOS

Sobre suelos de de hormigón impreso, así como membrana de curado en hormigón impreso y pulido en general. Uso en pavimentos de exterior e interior

CARACTERÍSTICAS

Naturaleza

Copolímero acrílico insaponificable.

Aspecto

Blanco lechoso.

Brillo

Transparente.

Densidad media

0.95± 0.05 Kgr/l

Viscosidad

30'' ± 5'' (Copa Ford nº4)

Contenido en sólidos

23 +/- 2%

Rendimiento

8 a 10 m² / litro según absorción del soporte

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Dilución

Sin diluir como acabado ó 50% (1:1) o más de agua para membrana de curado.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Pistola de baja presión, pulverizador, rodillo.

Tiempo de secado

Al tacto 1 hora, total 24 horas, según temperatura ambiente y el intervalo de repintado: Mínimo: 6 horas a 20° C.

Limpieza de útiles

Con agua.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante agua a presión. Dejar secar bien. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura.

Aplicación

Como membrana de curado, después del endurecimiento superficial del hormigón y para evitar la evaporación rápida del agua durante el fraguado de éste, aplicar una capa de HORMIPRES AQ SELLADOR AL AGUA diluida 1:1 con agua.

Como acabado, transcurridas 72 horas de ejecución del pavimento, lavar la superficie y cuando esté exenta de humedades aplicar HORMIPRES AQ SELLADOR AL AGUA mediante pulverizador a una distancia de 30-40 cm, dejando una capa uniforme y evitando espesores excesivos.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

20 L, 5 L y 0.750 L .

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso