

FICHA TÉCNICA

GILMACOLOR BASE ESMALTE SATINADO

DEFINICIÓN

Gilmacolor base esmalte satinado se caracteriza por un secado rápido y máxima calidad en acabados sedosos para decoración.

PROPIEDADES

- Gran cubrición.
- Excelente dureza.
- Gran adherencia.
- Alto rendimiento

USOS

Pintura base en sistemas tintométricos para proteger todo tipo de superficies previa preparación, proporcionando multitud de colores donde elegir.
Como acabado en interiores donde se necesite un acabado impecable con un secado excepcionalmente rápido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado

Liso satinado.

Densidad media

(0.95 -1.2) ± 0.020 K/L (Según base P / D / TR)

Viscosidad

290 – 310" CF nº 4 a 25° C

Contenido en sólidos

(67 – 63.7 – 49.9) ± 2% (Según base P / D / TR)

Rendimiento

10 a 12 m²/l (según soporte, por mano aplicada y dilución).

SOPORTE

Superficies metálicas y madera tanto nuevas como ya pintadas.

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización .
Este producto no necesita dilución, se aplica tal como viene en el envase.

Dilución

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Temperatura aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Útiles de aplicación

Al tacto 1 hora seco de 8 a 10 horas según temperatura ambiente y repintado 24 horas recomendadas.

Tiempo de secado

Con disolvente universal después de su utilización, antes de que se sequen.

Limpieza de útiles

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia, completamente seca, consistente y totalmente desengrasada

Superficies nuevas

Si la superficie es madera sin barnizar, aplicar sobre ella una capa de selladora mate o imprimación fondo nitro y dejar secar lijando luego la superficie y quitando el polvillo restante para luego terminar dando 2 manos de Gilmacolor esmalte satinado.

Si se trata de hierro, imprimir con nuestro Minio de plomo Gilmapiñ o nuestras imprimaciones sintéticas para luego terminar con 2 manos de esmalte Gilmacolor esmalte satinado.

Superficies antiguas

Se aplica directamente tras un lijado dando dos manos mínimo para dejar un buen acabado.Las superficies en mal estado deben decaparse.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

4 L y 0.75 L envases Gilmacolor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapiñ.com>.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.