

FICHA TÉCNICA

PINTAMAX REVESTIMIENTO FACHADA



DEFINICIÓN

Pintamax Revestimiento Fachada es una pintura para exterior e interior con protección del moho y verdín. La calidad de los pigmentos y materiales que se emplean para dar color y obtener una larga durabilidad en las superficies a pintar, aportan una garantía durante 5 años, en su baja degradación y calidad permanente.

PROPIEDADES

Buena cubrición y rendimiento.
Protección contra moho y verdín.
Gran nivelación.
Colores estables

USOS

Pintura acabado destinada para uso interior y exterior, aplicable en superficies donde se requiera decorar pintando

CARACTERÍSTICAS

Brillo

Mate.

Color

Blanco Roto y colores según carta PINTAMAX.

Densidad media

(1.42-1.54)± 0.05 Kgr/l (según color)

Viscosidad

(140 -180)± 20 p (Rv⁶ a 20 ° C)

Contenido en sólidos

55-60 %

Rendimiento

7 a 8 m²/L (según soporte, por mano aplicada y dilución)

Lavabilidad

> 5000 dp a 300 µ(transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización pudiéndolo hacer con paleta manual, de abajo hacia arriba, o batidora eléctrica, debiendo repetir la operación cuando se este un tiempo sin utilizar el producto. En superficies nuevas comprobar que estén exentas de polvo

Dilución

Aplicar una primera mano diluida al 10%, y para la segunda diluir un 5% máximo.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado debe realizarse transcurridos de 4 a 6 horas mínimo.

Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas,etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente.

Se recomienda dar dos manos de PINTAMAX REVESTIMIENTO para obtener un perfecto acabado.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

15 y 4L envases Pintamax.

PINTURAS GILMAPIN S.L. certifica el producto **PINTAMAX REVESTIMIENTO FACHADA** debido a su proceso de fabricación y composición, es adecuado para su aplicación interior-exterior, siempre y cuando el soporte esté en las condiciones idóneas y su aplicación se ajuste a las instrucciones de esta Ficha Técnica. Es por ello, que garantizamos dicho producto por un período de **5 AÑOS**.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapiñ.com>. **NOTA:** Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.